

# SunPower® Solarmodule der X-serie | X21-335-BLK | X21-345

## Mehr als 21% Wirkungsgrad

Der Premium-Wirkungsgrad zur optimalen Nutzung Ihrer wertvollen Dachfläche.

## Maximale Leistung

Ausgelegt auf maximale Energieerzeugung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie Teilschatten und hohe Temperaturen<sup>1,2,3</sup>

## Erstklassige Ästhetik

SunPower® schwarze Module der X-Serie passen vom Erscheinungsbild harmonisch auf jedes Dach und bieten so elegante Technik für Ihr Eigenheim.



**Maxeon®-Solarzellen: grundlegend besser.**

Die stärkste Zelle ihrer Klasse

## Zuverlässige Technologie

Entwickelt für beständige Stromerzeugung über eine lange Lebensdauer.<sup>1</sup>

## Entwickelt für Langlebigkeit

Die SunPower Maxeon-Solarzelle ist die einzige Zelle, die auf einer soliden Kupferbasis aufgebaut. So ist die Zelle nahezu immun gegen Korrosion und Rissbildung, wohingegen die Leistung herkömmlicher Zellen dadurch abnimmt.<sup>4</sup>

Die X-Serie bietet die gleiche ausgezeichnete Haltbarkeit wie Module der E-Serie:


1. Platz bei Haltbarkeitstests des Fraunhofer-Instituts.<sup>10</sup>

100% Leistungserhalt im umfangreichen Atlas 25+Haltbarkeitstest.<sup>11</sup>

## Einzigartige Leistung, Zuverlässigkeit und Ästhetik



SPR-X21-335-BLK



SPR-X21-345



## AUSGEZEICHNETER WIRKUNGSGRAD<sup>6</sup>



### Mehr Stromerzeugung pro Quadratmeter

Module der X-Serie für Eigenheime wandeln noch mehr Sonnenlicht um und erzeugen daher 40% mehr Strom pro Modul<sup>1</sup> und 70% mehr Strom je Quadratmeter im Verlauf von 25 Jahren.<sup>3,4</sup>

## HERVORRAGENDE STROMERZEUGUNG<sup>7</sup>


### Erzeugen mehr Strom pro Watt Nennleistung

Die hohe Effizienz sorgt innerhalb eines Jahres für 8 bis 10% mehr erzeugten Strom pro Watt Nennleistung.<sup>3</sup> Dieser Vorteil macht sich im Laufe der Zeit immer stärker bemerkbar, sodass während der ersten 25 Jahre 21% mehr Strom erzeugt wird.<sup>4</sup>




# SunPower® Solarmodule der X-Serie | X21-335-BLK | X21-345

## SUNPOWER: DIE BESTE KOMBINIERTE LEISTUNGS- UND PRODUKTGARANTIE



Mehr garantierte Leistung: 95% in den ersten 5 Jahren, -0,4%/Jahr bis zum 25. Jahr.<sup>8</sup>



Kombinierte Abdeckung von Leistungsproblemen und Produktschäden über 25 Jahre, einschließlich der Kosten für ersetzte Module.<sup>9</sup>


ELEKTRISCHE DATEN	SPR-X21-335-BLK	SPR-X21-345
	Nennleistung (P <sub>nom</sub> ) <sup>12</sup>	335 W
Leistungstoleranz	+5/-0%	+5/-0%
Durchschn. Modulwirkungsgrad <sup>13</sup>	21,0%	21,5%
Spannung im MPP (U <sub>mpp</sub> )	57,3 V	57,3 V
Strom im MPP (I <sub>mpp</sub> )	5,85 A	6,02 A
Leerlaufspannung (U <sub>oc</sub> )	67,9 V	68,2 V
Kurzschlussstrom (I <sub>sc</sub> )	6,23 A	6,39 A
Max. Systemspannung	1000 V IEC & 600 V UL	
Max. Sicherung bei Reihenschaltung	15 A	
Leistungstemperaturkoeff. (P <sub>mp</sub> )	-0,30% / °C	
Spannungstemperaturkoeff. (V <sub>oc</sub> )	-167,4 mV / °C	
Stromtemperaturkoeff. (I <sub>sc</sub> )	3,5 mA / °C	

TESTS UND ZERTIFIZIERUNGEN	
Standardtests <sup>14</sup>	IEC 61215, IEC 61730, UL1703 (Feuerklasse Typ 2)
Qualitätstests	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Einhaltung von Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften	RoHS, OHSAS 18001:2007, bleifrei, PV Cycle, REACH SVHC-155
Ammoniaktest	IEC 62716
Sandtest	10.1109/PVSC.2013.6744437
Salzsprühtest	IEC 61701 (höchste Stufe bestanden)
Potentialinduzierter Degradationstest	Keine PID: 1000V <sup>10</sup>
Andere Zertifizierungen	TUV, MCS, UL, CEC

### QUELLENANGABE:

- Alle Vergleiche finden zw. einem SPR-X21-345 und einem entsprechenden herkömmlichen Modul statt: 250 W, ca. 1,6m<sup>2</sup>, Wirkungsgrad 15,3 %.
  - PVEvolution Labs „SunPower Shading Study“, Februar 2013.
  - In der Regel 8 bis 10 % mehr Strom pro Watt. BEW/DNV Engineering „Ertragsbericht SunPower“, Januar 2013, mit Bericht Nr. 12063 von CFV Solar Test Laboratory, Temperaturkoeffizient-Berechnung Januar 2013.
  - 0,25 %/Jahr Degradation bei SunPower im Vergleich zu 1,0 %/Jahr bei herkömmlichen Modulen. Campeau, Z. et al. „SunPower Module Degradation Rate“, SunPower Whitepaper, Februar 2013; Jordan, Dirk „SunPower Test Report“, NREL, 2014.
  - „SunPower Module 40-Year Useful Life“ SunPower Whitepaper, Februar 2013. Als Nutzungsdauer werden 99 von 100 in Betrieb befindliche Module bei mehr als 70 % der Nennleistung betrachtet.
  - Das Modul war das höchste aller 3.200 vorgestellten Module in der Photon-Ausgabe vom Februar 2014 war.
  - 1 % mehr Strom als Module der E-Serie, 8 % mehr Strom als der Durchschnitt der 10 führenden, im Jahr 2012 getesteten Modulherstellern (151 Module, 102 Unternehmen), Photon International, Februar 2013.
  - Im Vergleich zu den 15 führenden Herstellern. SunPower Garantieübersicht, Februar 2013.
  - Es gelten einige Ausnahmen. Weitere Informationen siehe Garantie.
  - Gleiche Ergebnisse für die X-Serie wie für die E-Serie: 5 von 8 führenden Modulherstellern, getestet vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme „PV Module Durability Initiative Public Report“, Februar 2013. 3 zusätzliche Module wurden 2014 getestet.
  - Im Vergleich zum nicht dem Belastungstest unterzogenen Kontrollmodul. Gleiche Ergebnisse für die X-Serie wie für die E-Serie. Getestet für den Haltbarkeitstestbericht Atlas 25+, Februar 2013.
  - Standardtestbedingungen (1000 W/m<sup>2</sup> Einstrahlung, AM 1,5, 25 °C). Das NREL Kalibrationsmodul verwendet die SOMS Methode für den Strom und LACCS Methode für die Spannung und den FF.
  - Auf Grundlage gemessener durchschnittlicher Nennleistungswerte in der Produktion.
  - Feuerklasse Typ 2 nach UL1703:2013, Class C nach UL1703:2002.
- Weitere Quellenangaben finden Sie auf <http://www.sunpower.com/facts>. Ausführliche Informationen finden Sie im erweiterten Datenblatt: [www.sunpower.de/datasheets](http://www.sunpower.de/datasheets).

BETRIEBSBEDINGUNGEN UND MECHANISCHE DATEN	
Temperatur	- 40°C to +85°C
Schlagfestigkeit	Hagelkörner bis 25mm Durchmesser bei 23m/s
Erscheinungsbild	Klasse A+
Solarzellen	96 monokristalline Moxeon-Zellen der 3. Generation
Gehärtetes Glas	Hohe Transparenz und Antireflexbeschichtung
Anschlussdose	IP-65-zertifiziert, Yukita (YS-254/YS-255)
Gewicht	18,6 kg
Max. Belastbarkeit	Wind: 2400 Pa, 244 kg/m <sup>2</sup> Vorder- und Hinterseite Schnee: 5400 Pa, 550 kg/m <sup>2</sup> Vorderseite
Rahmen	Klasse 1, schwarz eloxiert, höchste AAMA-Bewertung



Lesen Sie bitte die Sicherheits- und Installationsanweisungen.

Dokument # 505811 Rev D /A4\_DE